

## FICHA TÉCNICA

# AGUASTOP® CUBIERTAS TRANSIT

### Descripción del producto

**Aguastop® TRANSIT** es una membrana impermeable de de rápido secado formulada mediante una emulsión copolimérica en base agua y fibras para el tratamiento y la reparación de filtraciones y goteras en cubiertas y para la impermeabilización de terrazas, cubiertas, patinejos, azoteas con soporte poroso y superficies metálicas\* (ver aplicaciones)

Su fórmula exclusiva le confiere mayor resistencia mecánica, a la erosión y desgaste, una máxima duración y adherencia sobre soportes de obra.

Permite el tránsito peatonal diario – Sistema P3 (no pública concurrencia ni sistemas ocultos) – con malla de refuerzo de poliéster tejido no tejido de gramaje mínimo de 120 g/m<sup>2</sup>.

Su textura le aporta una gran capacidad de relleno, cubrición y tixotropía para el cosido de fisuras de hasta 3 mm sin necesidad de realizar tratamiento reconstructivo previo.

### Precauciones

Apto para aplicación en superficies con pendientes <3%, siempre que no exista estancación de agua por más de 96 horas. No apto para ser revestido ni cubierto. *No apto para contacto permanente con agua, almacenamiento de agua, encharcamiento o condensaciones importantes. Ejemplo: piscinas, depósitos, estanques, aljibes, jardinerías, etc.*

### Características técnicas

<b>Viscosidad</b>	<b>20000 – 25000 cP</b>
<b>Elongación a rotura según ETAG 005 Parte 8, ISO 527-3 (23°C)</b>	113 ± 15 %
<b>Tensión a rotura según ETAG 005 Parte 8, ISO 527-3 (23°C)</b>	3.64 ± 5 MPa
<b>UNE EN 7783. Clasificación según UNE-EN 1504-2:2004 Tabla 5</b>	S <sub>d</sub> < 5 m. Clase I. Permeable al vapor de agua
<b>Vida útil</b>	Categoría W2
<b>VOC's (UNE-EN ISO 11890-2:2013)</b>	6,2 g/l. (Cumplimiento normativa: VOC's < 140 g/l)
<b>Comportamiento frente al fuego exterior; UNE EN 13501-5:2007 + A1:2010</b>	B <sub>roof(t1)</sub> .
<b>Punzonamiento estático a 23°C y 60°C según ETAG 005 TR-007</b>	Clasificación P2: 2,50 kg/m <sup>2</sup> Clasificación P3 - 2,50 kg/m <sup>2</sup> + Malla de poliéster tejido no tejido de gramaje mínimo de 120 g/m <sup>2</sup> .
<b>Permeabilidad al agua líquida según UNE EN 1062-3</b>	W3 (BAJA).W2

<b>Resistencia al deslizamiento (UNE-ENV 12633 :2003 Anexo A):</b>	Resultado en húmedo [2.5 kg/m <sup>2</sup> /total <b>Aguastop® TRANSIT</b> + 4 kg/m <sup>2</sup> arena de sílice en superficie]: 81,2. Clase 3. R <sub>d</sub> >45 Resultado en seco [2.5 kg/m <sup>2</sup> /total <b>Aguastop® TRANSIT</b> ]: 105. Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. R <sub>d</sub> >65
--	--

\* Las indicaciones dadas sobre la vida útil del producto no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el fabricante. Sólo deben considerarse como un medio para la elección correcta del producto en relación a la vida útil estimada.

### Propiedades

- Aplicable en cubiertas planas sin % de pendiente.
- Impermeable al agua.
- Permeable/transpirable al vapor de agua.
- Sin tack residual.
- Resistencia a radiación UV.
- Soporta los movimientos higrótérmicos propios de la cubierta: dilataciones, contracciones. ISO 573-3.
- Gracias a la incorporación de fibras tiene una importante estabilidad dimensional.
- Alta resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Compatible con sistemas de sellado en juntas de dilatación.
- Excelente comportamiento frente a la estancación/acumulación de agua no permanente
- Curado rápido. (12 horas entre capas)
- Tixotrópico, no descuelga, no goteo.
- Permite la saturación con árido de sílice.

### Aplicaciones.

Impermeabilización de tejados, cubiertas, patinejos, aleros, encuentros y puntos singulares.

- Soportes cementosos, mortero y hormigón.
- Rasilla cerámica común.
- Pavimentos de arcilla cocida.
- Madera. (consultar al Dpto. Técnico según el tipo de madera)
- Capas de compresión de mortero.
- Tejas de mortero.
- Tejas cerámicas
- Fibrocemento.
- Materiales de obra con porosidad.
- Metales\*

\*Aplicación sobre superficies metálicas.

AguaStop Transit presenta una excelente adherencia sobre la mayoría de soportes metálicos siempre que éstos se encuentren en un buen estado de conservación y no presenten ningún tipo de sistema de protección basada en aceites o imprimaciones. Dada la diversidad que plantean dichos materiales, es imprescindible consultar con el Dpto. Técnico de AC MARCA ADHESIVES para valorar la idoneidad de la aplicación.

## FICHA TÉCNICA

# AGUASTOP® CUBIERTAS TRANSIT

### Modo de empleo.

#### Preparación del soporte:

- La superficie a impermeabilizar con **Aguastop® TRANSIT** debe estar en buen estado, cohesionada, sin disgregación, con buena planimetría, limpia, con buena resistencia a compresión y tracción, sin restos de otras aplicaciones, sin fisuraciones ni grietas y seca (humedad máxima del soporte  $\leq 5\%$ ). Humedad medida con higrómetro tipo TRAMEX o similar.
- Reparar las zonas degradadas y en mal estado con morteros técnicos de reparación y baja retracción.
- Rellenar las fisuras (si las hubiera) con Ceys Total Tech o Ceys Sellaflex abriéndolas (si fuera necesario) con un disco para facilitar su aplicación.
- Eliminar completamente suciedad, lechadas superficiales, polvo, grasas, aceites, restos de pinturas anteriores, eflorescencias, hongos, algas, líquenes, moho, verdín y cualquier elemento o sustancia que impida la adherencia de **Aguastop® TRANSIT** al soporte.
- Se eliminarán superficies y elementos punzantes como baldosines deteriorados que pudieran dañar a la membrana por efecto mecánico y se sustituirán las piezas en mal estado.

#### Consideraciones previas a la aplicación del producto:

- La temperatura del soporte y del producto durante la aplicación debe estar comprendida entre  $+5^{\circ}\text{C}$  y  $+35^{\circ}\text{C}$ . La humedad ambiente no debe ser superior al 85%.
- Para aplicaciones con temperatura ambiental por debajo de  $+5^{\circ}\text{C}$ , consultar las precauciones detalladas en esta Hoja Técnica.
- En hormigones y morteros de nueva planta se aplicará la membrana impermeabilizante transcurridos 28 días de su curado debiendo tener una resistencia al arrancamiento  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ .
- Se eliminarán lechadas superficiales.
- En capas de mortero recién aplicado se aplicará con soporte perfectamente seco (1 cm mortero = 1 semana secado).
- No se aplicará **Aguastop® TRANSIT** sobre membranas asfálticas, emulsiones ni imprimaciones bituminosas EB, másticos y emulsiones asfálticas y acabados bituminosos (sin autoprotector y autoprotectores), EPDM, PVC/TPO/TPC y membranas butílicas.
- No se aplicará **Aguastop® TRANSIT** sobre gres, extrusionados, porcelánicos, vitrificados o klinker.
- No se aplicará **Aguastop® TRANSIT** en los siguientes casos:
  - Lluvia inminente y presencia de agua.
  - Elevadas condensaciones/rocío.
  - Previsión de lluvia o de heladas en las siguientes 48-72 h a la aplicación.
  - Espacios exteriores de plantas bajas sin forjado sanitario con humedad por ascensión capilar y presiones hidrostáticas negativas.
  - Soportes con excesiva humedad residual.
- **Aguastop® TRANSIT** no contiene disolventes y, por tanto, no precisa de precauciones especiales distintas a las que normalmente se dispensan para pinturas en base agua.
- Limpiar inmediatamente con agua los utensilios de aplicación y las salpicaduras. Una vez seco, el producto sólo puede ser eliminado por medios mecánicos/manuales

#### Preparación del producto:

- **Aguastop® TRANSIT** debe ser agitado con batidora a bajas revoluciones o manualmente con varilla para su total homogeneización. Dejar reposar aproximadamente 5 minutos después de la mezcla para evitar la presencia de aire en su contenido.
- Aplicar con brocha, con rodillo de lana de pelo corto o con llana comprobando el consumo mínimo por  $\text{m}^2$  recomendado en Hoja Técnica. Prestar particular atención cuando se aplique con rodillo, ya que con este método se tiende a estirar demasiado el material reduciendo el espesor de la película y, por tanto, la protección.
- Aplicación por proyección. Sistema recomendado: Máquina: WAGNER SF 23 PRO  
Boquilla: BOQUILLA TRADETIP 3  
Tamaño de boquilla: 425  
Presión: 220 bar  
Filtro: sin filtro  
Dilución: 0%
- Aplicar en una sola dirección manteniendo un borde húmedo para asegurar un acabado uniforme.
- Dejar suficiente tiempo de secado entre capa y capa (12 h en condiciones normales de temperatura y humedad). No aplicar fuera de las temperaturas de aplicación detalladas en esta Hoja Técnica. Deberán transcurrir un mínimo de 7 días desde la aplicación de la última capa hasta el curado total de la membrana. Los tiempos de curado variarán dependiendo de las condiciones atmosféricas.

#### Sistemas de aplicación:

Para garantizar la durabilidad de la aplicación es necesario elegir el sistema más adecuado de los que mencionamos a continuación en función del uso al que está destinada la superficie.

- **Sistema P2 (Cubiertas no transitables accesibles sólo para mantenimiento de la cubierta):**

Una vez preparada la superficie, ésta debe dejarse secar antes de proceder a la aplicación del producto. Las grietas que se hayan reparado con mortero de restauración sin retracción deben dejarse curar durante un mínimo de 24 horas. Las grietas o juntas que se hayan sellado con Ceys Total Tech pueden pintarse a partir de las 2 primeras horas de la aplicación del adhesivo sellador.

Sobre superficies de hormigón o mortero se recomienda aplicar una capa de imprimación con **Aguastop® TRANSIT** previa a la aplicación. De esta manera, se reducirán e igualarán absorciones. En este caso deberán esperarse 12 horas para hacer la siguiente aplicación. La capa de imprimación es una preparación del soporte y no sustituye a ninguna de las 2 capas de acabado.

Una vez tratado el soporte, se aplicará **Aguastop® TRANSIT** con un mínimo de 2 capas cruzadas a  $90^{\circ}$  o perpendiculares y con un consumo mínimo total de  $2,00 \text{ kg/m}^2$  ( $1,00 \text{ Kgs/m}^2 + 1,00 \text{ Kgs/m}^2$ ). Entre capa y capa deberá dejarse secar al menos durante 12 horas en condiciones normales de temperatura.

## FICHA TÉCNICA

# AGUASTOP® CUBIERTAS TRANSIT

Si se desea un acabado antideslizante con **Aguastop® TRANSIT**, se aplicará un saturado con árido de sílice en fresco sobre la última capa con un consumo de entre 3,0 a 4,0 kg/m<sup>2</sup> y granulometría de Ø 0.4-0.8 mm. Se dejará secar al menos 24 horas y con la ayuda de una escoba o aspirador se retirará el exceso de árido.

- **Sistema P3 (Cubiertas transitables accesibles para el mantenimiento de la planta y equipo y para uso de peatones. Según ETAG 005 parte TR-007):**

Una vez preparada la superficie, ésta debe dejarse secar antes de proceder a la aplicación del producto. Las grietas que se hayan reparado con mortero de restauración sin retracción deben dejarse curar durante un mínimo de 24 horas. Las grietas o juntas que se hayan sellado con Ceys Total Tech pueden pintarse a partir de las 2 primeras horas de la aplicación del adhesivo sellador.

Sobre superficies de hormigón o mortero se recomienda aplicar una capa de imprimación con **Aguastop® TRANSIT** previa a la aplicación. De esta manera, se reducirán e igualarán absorciones. En este caso deberán esperarse 12 horas para hacer la siguiente aplicación. La capa de imprimación es una preparación del soporte y no sustituye a ninguna de las 2 capas de acabado.

Una vez tratado el soporte, se aplicará una primera capa base de **Aguastop® TRANSIT** con un consumo mínimo de 1,0 kg/m<sup>2</sup> y sobre esta primera capa aún húmeda se instalará un geotextil de poliéster (tejido no tejido) de densidad mínima 120 g/m<sup>2</sup>. Transcurridas 12 horas, se aplicará la capa de sellado con el resto de producto con un consumo mínimo de 1,50 kg/m<sup>2</sup> al menos en dos capas cruzadas a 90° o perpendiculares para cubrir por completo el geotextil. El geotextil debe quedar totalmente cubierto para evitar la absorción de agua y se estirará adecuadamente para evitar que queden pliegues, arrugas y bolsas en la superficie.

Si se quiere un acabado antideslizante con **Aguastop® TRANSIT**, se aplicará un saturado con árido de sílice en fresco sobre la última capa con un consumo entre 3,0 a 4,0 kg/m<sup>2</sup> y granulometría de Ø 0.4-0.8 mm. Se dejará secar al menos 24 horas y con la ayuda de una escoba o aspirador se retirará el exceso de árido.

### Cuadro resumen.

SISTEMA P2 ANTIDESLIZANTE	SISTEMA P2	SISTEMA P3 ANTIDESLIZANTE	SISTEMA P3
UNA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	UNA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	UNA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	UNA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT
A LAS 12 h SEGUNDA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	A LAS 12 h SEGUNDA CAPA 1 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	COLOCACIÓN GEOTEXTIL POLIÉSTER TEJIDO NO TEJIDO DE GRAMAJE 120 g/m <sup>2</sup>	COLOCACIÓN GEOTEXTIL POLIÉSTER TEJIDO NO TEJIDO DE GRAMAJE 120 g/m <sup>2</sup>
3-4 kg/m <sup>2</sup> ARENA DE SÍLICE de DIÁMETRO 0,4-0,8 mm		A LAS 12 h SEGUNDA CAPA 1,5 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT	A LAS 12 h SEGUNDA CAPA 1,5 kg/m <sup>2</sup> AGUASTOP TRANSIT
		3-4 kg/m <sup>2</sup> ARENA DE SÍLICE de DIÁMETRO 0,4-0,8 mm	

### Precauciones y Limitaciones

- Conservación: Consérvese entre +5°C y +30°C y bien cerrado en su envase original.
- Caducidad: Mínimo 24 meses.
- Sobre soportes poco porosos o ligeramente húmedos deberá consultarse con el Departamento Técnico de Ceys.
- No aplicar sobre materiales no porosos o sin absorción (gres extrusionado, porcelánico, klinker, esmaltados, vitrificados,..)
- Antes de la aplicación asegurar la tipología de material para asegurar la viabilidad de la aplicación.
- No aplicar **Aguastop® TRANSIT** para impermeabilizar superficies destinadas a estar en contacto permanente con agua, almacenamiento de agua, encharcamiento o condensaciones importantes. Ejemplo: depósitos, depuradoras, aljibes, estanques, etc.
- No aplicar **Aguastop® TRANSIT** en caso de lluvia inminente ni a temperaturas inferiores a +5°C.
- No diluir con disolventes ni con agua.
- No aplicar sobre superficies disgregadas, en mal estado o sobre otros tratamientos existentes.
- No embaldosar, solar ni aplicar capas de protección pesada sobre **Aguastop® TRANSIT**.
- No pintar el recubrimiento impermeabilizante con ningún tipo de pintura.
- No aplicable en zonas de pública concurrencia. (aceras, tiendas, accesos públicos, patios, escuelas, etc.)
- No apto para tránsito rodado y dinámico (ni ligero ni pesado)
- No apto para instalaciones con soluciones cloradas, saladas u oxidantes.
- La temperatura del soporte y del producto durante la aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +35°C. La humedad ambiental no debe ser superior al 85%.
- La humedad máxima del soporte debe ser ≤ al 5%.
- No aplicable en cubiertas soladas con gres extrusionado, klinker, gres porcelánico, gres esmaltado o vitrificados.
- No apto para el encapsulamiento del amianto (fibrocemento).
- No se puede cubrir con capas de mortero, sistemas de cubierta invertida ni con cualquier otro tratamiento. Es un sistema visto.
- Será responsabilidad del aplicador cumplir con todos los requisitos detallados en esta Hoja Técnica y con los que se detallan a continuación:

- Comprensión por parte del cliente final de las propiedades y uso de la cubierta.
- Evaluación del soporte.
- Elección del mejor sistema para el uso al cual se destine la superficie.
- Preparación del soporte.
- Elección de las herramientas para la puesta en obra.

## FICHA TÉCNICA

# AGUASTOP® CUBIERTAS TRANSIT

### Disolución y limpieza.

La mayor parte del producto puede retirarse realizando un esfuerzo mecánico de pelado. Los posibles restos pueden eliminarse mediante métodos mecánicos con la ayuda de un disolvente o con agua a presión.

### Almacenaje

**Aguastop® TRANSIT** mantiene sus propiedades intactas durante 24 meses tras su fabricación. Consérvese entre +5°C y +30°C y bien cerrado en su envase original.

### Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

***En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.***

**Para mayor información pueden consultar el MANUAL DE APLICACIÓN DE AGUASTOP® TRANSIT.**

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.